

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. SC902-20220107

S 1/3

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Nullifire SC902
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Reaktywna powłoka do ochrony przeciwpożarowej elementów stalowych w celu zapewnienia odporności ogniowej przez pewien określony czas
3. **Producent:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
4. **Upoważniony przedstawiciel:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 1
- 6b. **Europejski dokument oceny:** EAD 350402-00-1106

Europejska ocena techniczna: ETA 20/1216
Jednostka ds. oceny technicznej: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 2812; Element Materials Technology Rotterdam B.V.

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ochrona przeciwogniowa		
Reakcja na działanie ognia	Klasa B-s2, d0 (bez lakieru nawierzchniowego) Klasa C -s2, d0 (z lakierem nawierzchniowym)	EN 13501-1
Odporność ogniowa	R120 odporność ogniowa, patrz ETA 20/1216 pozycja 3.2 - załącznik A	EN 13501-2 EN13381-8: 2013
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska		
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera niebezpiecznych substancji patrz ETA 20/1216 pozycja 3.3	-
Oszczędność energii i izolacja termiczna		
Serwis & trwała przyczepność	Kompatybilny z ogólnymi rodzajami podkładów: 2-składnikowy podkład epoksydowy i bezpośrednio na podłożu: - Stal piaskowana SA 2,5, stal ocynkowana, ręcznie czyszczona, stal żardzewiała	EAD 350402-00-1106
	Warunki Z1, Z2, Y (z lakierem nawierzchniowym i bez) Warunki zewnętrzne X (ze sprawdzonym lakierem nawierzchniowym)	
	Kompatybilny z niektórymi lakierami nawierzchniowymi, patrz. ETA 14/0079 pozycja 3.4	

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. SC902-20220107

S 2/3

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 07.01.2022

Załącznik:

Zgodnie z poz. 6 (5) Rozporządzenie (EU) Nr. 305/2011 karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Załącznik II jest udostępniony do pobrania na naszej stronie internetowej jako deklaracja właściwości użytkowych.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. SC902-20210105

S 3/3

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 20 2812-CPR-GA5018 SC902-20220107 www.nullifire.com/SC902	
EN 13381-8 2013 ETA 20/1216 EAD 350402-00-1106 Reaktywna powłoka do ochrony przeciwpożarowej elementów stalowych w celu zapewnienia odporności ogniowej przez pewien określony czas	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Ochrona przeciwogniowa	
Reakcja na działanie ognia	Klasa B-s2, d0 (bez lakieru nawierzchniowego) Klasa C -s2, d0 (z lakierem nawierzchniowym)
Odporność ogniowa	R120 odporność ogniowa, patrz ETA 20/1216 pozycja 3.2 - załącznik A
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera niebezpiecznych substancji patrz ETA 20/1216 pozycja 3.3
Oszczędność energii i izolacja termiczna	
Serwis & trwała przyczepność	Kompatybilny z ogólnymi rodzajami podkładów: 2-składnikowy podkład epoksydowy i bezpośrednio na podłożu: - Stal piaskowana SA 2,5, stal ocynkowana, ręcznie czyszczona, stal zardzewiała
	Warunki Z1, Z2, Y (z lakierem nawierzchniowym i bez) Warunki zewnętrzne X (ze sprawdzonym lakierem nawierzchniowym)
	Kompatybilny z niektórymi lakierami nawierzchniowymi, patrz. ETA 20/1216 pozycja 3.4